

Maalausjärjestelmien valintataulukko MaalausRYL 2001:n mukaisille rakennuksen eri puupinnoille

Rakenteen osa	Valintakriteerit					Maalauhydistelmä						Merkintä RYL:n mukaisesti
	Maalausalusta	Rasitusluokka	Ulkonäköluokka	Kunnossapitoväli	Käsittely-yhdistelmä	Kiiltoryhmä	Tikkurilan tunnus	1. kerros	2. kerros	3. kerros		
D8 Aluevarusteet, D9 Ulkopuoliset rakenteet, F31 Ulkoseinät	501	Sahattu havupuu	7	Pu2	P	353	Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34 A 572 P: 353.5
	502	Höylätty havupuu	7	Pu2	P	353	Puolihiimeä (4)	WW16	Pinja Flex Primer	Pinja Flex 30		WW16 A 572 P: 353.4
	502	Höylätty havupuu	7	Pu2	P	353	Himmeä (5)	WW36	Pinja Primer	Pinja Pro		WW36 A 572 P: 353.5
	503	Hirsi	7	Ku3	L	801	Täyshimmeä (6)	WW35	Pinjacolor	Pinjacolor	Pinjacolor	WW35 A 573 L: 801.6
	504	Tehtaalla pohjamaalattu havupuu	6	Pu3	K	350	Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34 A 572 K: 350.5
	506	Puunsuoja-aineella käsitelty havupuu	6	Pu3	K		Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34
51	Kyllästetty havupuu	6	Pu3	K	350	Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34 A 563 K: 350.5	
D8 Aluevarusteet	511	Sahattu kylästetty havupuu	6	Pu3	K		Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34
	523	Öljypitoiset puut esim. teak	6	-	L		Täyshimmeä (6)	WW24	Pinja W-Oil	Pinja W-Oil	Pinja W-Oil	WW24
	53	Lämpökäsitelty puu	6	Pu3	K		Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34
F31 Ulkoseinät	541	Käsittlemätön vanerilevy	6	Pu2	K		Puolihiimeä (4)	WP30	Diccodur Primer	Dicco Flex 30		WP30
	542	Tehtaalla pohjakäsitelty tai maalausohjakkalvolla pinnoitettu vanerilevy	7	Pu2	K		Puolihiimeä (4)	WP30	Diccodur Primer	Dicco Flex 30		WP30
F32.1 Ikkunat sisäpuoli, puitteet, karmit, sisäpuoliset listat	502	Höylätty havupuu	3	Ks2	K	717	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 717.4
	506	Puunsuoja-aineella käsitelty havupuu	3	Ks2	K	714	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 714.4
	52	Lehti- ja jalopuu, höylätty	3	Ks2	K	712	Puolihiimeä (3)	WW22	Akvi Color	Akvilac 40	Akvilac 40	WW22 A 532 K: 712.3
	53	Lämpökäsitelty puu	3	Ks2	K	714	Puolihiimeä (3)	WW22	Akvi Color	Akvilac 40	Akvilac 40	WW22 A 532 K: 714.3
60	Kova ja puolikova puukuitulevy	3	Ps2	K		Puolihiimeä (4)	WW32 ^{A)}	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 ^{A)}	
F32.2 Ikkunat ulkopuoli, F33 Ulko-ovet	501	Sahattu havupuu	7	Pu2	P		Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34
	502	Höylätty havupuu	7	Pu2	P		Puolihiimeä (4)	WW16	Pinja Flex Primer	Pinja Flex 30		WW16
	504	Tehtaalla pohjamaalattu havupuu	7	Pu2	P	352	Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34 A 572 P: 352.6
	51	Kyllästetty havupuu	7	Pu2	P	352	Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34 A 572 P: 352.6
	511	Sahattu kylästetty havupuu	7	Pu2	P	352	Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34 A 572 P: 352.6
	512	Höylätty kylästetty havupuu	7	Pu2	P		Puolihiimeä (4)	WW16	Pinja Flex Primer	Pinja Flex 30		WW16
F32.2 Ikkunat ulkopuoli	52	Lehti- ja jalopuu, höylätty	7	Ku2	L		Puolihiimeä (4)	WW10	Pinja Wood Stain	Pinjalac Solid 30	Pinjalac Solid 30	WW10
	53	Lämpökäsitelty puu	6	Ku3	L		Täyshimmeä (6)	WW35	Pinjacolor	Pinjacolor	Pinjacolor	WW35
	531	Sahattu lämpökäsitelty puu	6	Ku3	L		Täyshimmeä (6)	WW35	Pinjacolor	Pinjacolor	Pinjacolor	WW35
	532	Höylätty lämpökäsitelty puu	6	Ku3	L		Täyshimmeä (6)	WW35	Pinjacolor	Pinjacolor	Pinjacolor	WW35
	52	Lehti-,jalopuu, höylätty	7	Pu2	P		Puolihiimeä (4)	WW16 ^{B)}	Pinja Flex Primer	Pinja Flex 30		WW16 ^{B)}
F33 Ulko-ovet	52	Lehti-,jalopuu, höylätty	7	Pu2	P		Puolihiimeä (4)	WC21	Dicco Flex 30	Dicco Flex 30		WC21
	523	Öljypitoiset puut esim. teak	6	-	L		Täyshimmeä (6)	WW24	Pinja W-Oil	Pinja W-Oil	Pinja W-Oil	WW24
	53	Lämpökäsitelty puu	7	Pu2	P		Puolihiimeä (4)	WW16 ^{B)}	Pinja Flex Primer	Pinja Flex 30		WW16 ^{B)}
	531	Sahattu lämpökäsitelty puu	6	Pu3	K		Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34
	532	Höylätty lämpökäsitelty puu	7	Pu2	P		Puolihiimeä (4)	WW16 ^{B)}	Pinja Flex Primer	Pinja Flex 30		WW16 ^{B)}
	501	Sahattu havupuu	6	Pu3	K		Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34
	502	Höylätty havupuu	6	Pu3	K		Puolihiimeä (4)	WW16	Pinja Flex Primer	Pinja Flex 30		WW16 ^{B)}
	503	Hirsi	6	Ku3	L		Täyshimmeä (6)	WW35	Pinjacolor	Pinjacolor	Pinjacolor	WW35
504	Tehtaalla pohjamaalattu havupuu	6	Pu3	K		Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34	
F34 Julkisivun täydennysosat, F46 Ulkotasot ja terassit	531	Sahattu lämpökäsitelty puu	6	Pu3	K		Himmeä (5)	WW34	Pinja Pro Primer	Pinja Pro		WW34
	541	Käsittlemätön vanerilevy	6	Pu2	K		Puolihiimeä (4)	WP30	Diccodur Primer	Dicco Flex 30		WP30
	542	Maalausohjakkalvoinen vanerilevy	7	Pu2	K		Puolihiimeä (4)	WP30	Diccodur Primer	Dicco Flex 30		WP30
	502	Höylätty havupuu	3	Ks1	P		Puolihiimeä (4)	WC10	Dicco Color	Merit 20	Merit 20	WC10
	502	Höylätty havupuu	3	Ks2	K	715	Puolihiimeä (3)	WW22	Akvi Color	Akvilac 40	Akvilac 40	WW22 A 532 K: 715.3
	52	Lehti- ja jalopuu, höylätty	3	Ks1	P		Kiiltävä (2)	WC10	Dicco Color	Merit 80	Merit 80	WC10
F51 Sisäovet	524	Värjäävät puut, leppä, tammi	3	Ks1	P		Puolihiimeä (4)	WC10	Dicco Color	Merit 30	Merit 30	WC10
	53	Lämpökäsitelty puu	3	Ks2	K		Puolihiimeä (4)	WW22 ^{C)}	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 ^{C)}
	532	Höylätty lämpökäsitelty puu	3	Ks2	K		Puolihiimeä (4)	WW22 ^{C)}	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 ^{C)}
	541	Käsittlemätön vanerilevy	3	Ks2	K	713	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 713.4
	60	Kova ja puolikova puukuitulevy	3	Ps2	K	334	Puolihiimeä (4)	WW32	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 A 632 K: 334.4
	642	Tehtaalla pohjakäsitelty lastulevy	3	Ps2	K	334	Puolihiimeä (4)	WW32	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 A 632 K: 334.4

Maalausjärjestelmien valintataulukko MaalausRYL 2001:n mukaisille rakennuksen eri puupinnoille

Rakenteen osa	Valintakriteerit					Maalauhydistelmä						Merkintä RYL:n mukaisesti	
	Maalausalusta	Rasitusluokka	Ulkonäköluokka	Kunnossapitoväli	Käsittely-yhdistelmä	Kiiltoryhmä	Tikkurilan tunnus	1. kerros	2. kerros	3. kerros			
F61 Seinäpinnat, F62 Katto-pinnat	501	Sahattu havupuu	1	-	K	300	Puolihiimeä (4)	WW32	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 A 510 K: 300.4	
	502	Höylätty havupuu	3	Ks2	K	713	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 713.4	
	502	Höylätty havupuu	3	Ps2	K	334	Puolihiimeä (4)	WW32	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 A 532 K: 334.4	
	52	Lehti- ja jalopuu, höylätty	3	Ks2	K	713	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 713.4	
	521	Käsittlemätön lehtipuu	3	Ks2	K	713	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 713.4	
	524	Värjäävät puut, leppä, tammi	3	Ks2	K	713	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 713.4	
	53	Lämpökäsitelty puu	3	Ks2	K	713	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 713.4	
	532	Höylätty lämpökäsitelty puu	3	Ks2	K	713	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 713.4	
	541	Käsittlemätön vanerilevy	3	Ks2	K	713	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 713.4	
	60	Kova ja puolikova puukuitulevy	3	Ps2	K	311	Puolihiimeä (4)	WW32	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 A 632 K: 311.4	
	642	Tehtaalla pohjakäsitelty lastulevy	3	Ps2	K	324	Puolihiimeä (4)	WW32	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 A 632 K: 324.4	
	67	Puukipsilevy	3	Ps2	K	326	Puolihiimeä (4)	WW32	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 A 632 K: 326.4	
	F63 Lattia-pinnat	502	Höylätty havupuu	3	Ks1	K	719	Puolihiimeä (3)	WW21	Akvi Color	Akvilac Topas 40	Akvilac Topas 40	WW21 A 531 K: 719.3
		52	Lehti- ja jalopuu, höylätty	2	Ks1	K	719	Puolihiimeä (3)	WW21	Akvi Color	Akvilac Topas 40	Akvilac Topas 40	WW21 A 521 K: 719.3
		521	Käsittlemätön lehtipuu	2	Ks1	K		Puolihiimeä (3)	WW21	Akvi Color	Akvilac Topas 40	Akvilac Topas 40	WW21
		524	Värjäävät puut, leppä, tammi	2	Ks1	K		Puolihiimeä (3)	WW21	Akvi Color	Akvilac Topas 40	Akvilac Topas 40	WW21
		53	Lämpökäsitelty puu	2	Ks1	K		Puolihiimeä (4)	WW21	Akvi Color	Akvilac Topas 20	Akvilac Topas 20	WW21
532		Höylätty lämpökäsitelty puu	2	Ks1	K		Puolihiimeä (4)	WW21	Akvi Color	Akvilac Topas 20	Akvilac Topas 20	WW21	
502		Höylätty havupuu	2	Ks3	K		Puolihiimeä (3)	WW22	Akvi Color	Akvilac 40	Akvilac 40	WW22	
502		Höylätty havupuu	3	Ps3	K	333	Puolihiimeä (4)	WW32	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 A 533 K: 333.4	
F63.2 Lattia-listat	52	Lehti- ja jalopuu, höylätty	2	Ks3	K		Puolihiimeä (3)	WW22	Akvi Color	Akvilac 40	Akvilac 40	WW22	
	521	Käsittlemätön lehtipuu	2	Ks3	K		Puolihiimeä (3)	WW22	Akvi Color	Akvilac 40	Akvilac 40	WW22	
	53	Lämpökäsitelty puu	2	Ks3	K		Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22	
	64	Lastulevy	3	Ps3	K	333	Puolihiimeä (4)	WW32	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 A 633 K: 333.4	
	F71 Kalusteet	502	Höylätty havupuu	3	Ks1	P		Puolihiimeä (4)	WC10	Dicco Color	Merit 30	Merit 30	WC10
		502	Höylätty havupuu	3	Ks2	K	715	Puolihiimeä (3)	WW22	Akvi Color	Akvilac 40	Akvilac 40	WW22 A 532 K: 715.3
		52	Lehti- ja jalopuu, höylätty	3	Ks1	P		Kiiltävä (2)	WC10	Dicco Color	Merit 80	Merit 80	WC10
		52	Lehti- ja jalopuu, höylätty	3	Ks2	K	715	Puolihiimeä (3)	WW32	Akvi Color	Akvilac 40	Akvilac 40	WW22 A 532 K: 715.3
		52	Lehti- ja jalopuu, höylätty	3	Ps1	P		Puolihiimeä (4)	WC20	Diccoplast Primer	Diccoplast 30		WC20
		521	Käsittlemätön lehtipuu	3	Ks2	K		Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22
524		Värjäävät puut, leppä, tammi	3	Ks1	P		Kiiltävä (2)	WC10	Dicco Color	Merit 80	Merit 80	WC10	
53		Lämpökäsitelty puu	3	Ks1	P		Puolihiimeä (4)	WC10	Dicco Color	Merit 20	Merit 20	WC10	
532		Höylätty lämpökäsitelty puu	3	Ks1	P		Puolihiimeä (4)	WC10	Dicco Color	Merit 20	Merit 20	WC10	
541		Käsittlemätön vanerilevy	3	Ks2	K	713	Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 A 532 K: 713.4	
F71 Kalusteet	60	Kova ja puolikova puukuitulevy	3	Ps1	P		Puolihiimeä (4)	WC20	Diccoplast Primer	Diccoplast 30		WC20	
	642	Tehtaalla pohjakäsitelty lastulevy	3	Ps1	P		Puolihiimeä (4)	WC20	Diccoplast Primer	Diccoplast 30		WC20	
	F72 Varusteet	502	Höylätty havupuu	3	Ks2	K		Puolihiimeä (4)	WW22	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22
		502	Höylätty havupuu	3	Ps2	K	334	Puolihiimeä (4)	WW32	Akvi Primer	Akvi Top 30		WW32 A 532 K: 334.4
		52	Höylätty havupuu	3	Ks2	K		Puolihiimeä (3)	WW22 ^{C)}	Akvi Color	Akvilac 40	Akvilac 40	WW22 ^{C)}
		524	Värjäävät puut, leppä, tammi	3	Ks1	P		Puolihiimeä (4)	WC10	Dicco Color	Merit 30	Merit 30	WC10
		53	Lämpökäsitelty puu	3	Ks2	K		Puolihiimeä (4)	WW22 ^{C)}	Akvi Color	Akvilac 20	Akvilac 20	WW22 ^{C)}
		532	Höylätty lämpökäsitelty puu	3	Ks1	P		Puolihiimeä (4)	WC10	Dicco Color	Merit 20	Merit 20	