



Maali- ja lakkapinnan puhdistettavuus sisätiloissa

SISÄTILOISSA LIAN MÄÄRÄÄN JA KOOSTUMUKSEEN VAIKUTTAA RAKENNUKSEN ULKOPUOLELLA ESIINTYVÄN LIAN, YMPÄRÖIVÄN MAASTON SEKÄ RAKENNUKSESSA TAPAHTUVIEN LIKAA TUOTTAVIEN TOIMINTOJEN LAATU JA MÄÄRÄ. KARKEANA SÄÄNTÖNÄ VOIDAAN SANOA, ETTÄ MITÄ KIILTÄVÄMPI JA KOVEMPI PINTA, SITÄ HELPOMPI SE ON PUHDISTUSTYÖN KANNALTA.

Maalattu ja lakattu pinta saavuttaa lopullisen kemikaalin- ja kulutuskestävyytensä vasta 1 kauden kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyjä tänä aikana.

Ennen kuin ryhdytään puhdistamaan maalattua pintaa on hyvä selvittää, mikä tuote on kyseessä. Sitä kautta selviää millaista puhdistusta pinta kestää. Jos pintaa pyyhkäistään sormella ja siitä jää

käteän liitumainen jälki, pintaa ei voi pestä, vaan on tyydyttävä kuiva- tai nihkeäpuhdistukseen tai ryhdyttävä uudelleenmaalaukseen.

Huoltomaalaus tehdään yleensä samalla tai samantyyppisellä tuotteella kuin millä pinta on aiemmin käsitelty.

Vältä maali- ja lakkapinnan puhdistuksessa:

- Voimakkaasti emäksisiä ja happamia pesuaineliuoksia (pehmentävät ja aiheuttavat sävy- ja kiiltomuutoksia)
- Vahvoja liuotteita ja naarmuttavia hankausaineita
- Hankaavia pesimiä
- Pitkäaikaista veden vaikutusta ja kuumaa vettä

Tahrat

Tahrojen poisto on syytä tehdä mahdollisimman pian tahran syntyamisen jälkeen ja ennen koko pintaan kohdistuvaa puhdistusta. Tuoreiden tahrojen poistamiseen riittää pelkkä vesi, neutraali pesuaineliuos tai emäksinen (pH 8-10) pesuaineliuos.

Kuivuneeseen, vaikeasti poistettavaan tahraan voidaan kokeilla vahvaa pesuaineliuosta, jonka jälkeen suoritetaan huolellinen huuhtelu ja pinnan kuivaus.

Tahrojen poisto parkettilattialta tapahtuu tahras-ta riippuen seuraavasti:

- hedelmät, marjat, mehut, maito, kahvi, tee, virvoitusjuomat, viini, olut: **synteettinen puhdistusaine** (kodin yleispuhdistusaine)
- suklaa, rasva, öljy, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki: **mineraalitärpätti**
- värinauha, monistusvaha, korjauslakka, kuulakärkikynä, muste, huulipuna: **taloussprii**

Tussi-, muste-, maali-, öljy- ja rasvatahrojen poistoa voi yrittää lakkabensiiniin kostutetulla pehmeällä siivousliinalla. Tahrakohtaa pyyhitään siivousliinalla hyvin kevyesti, sillä liuote pehmentää maalipintaa, jolloin se ei kestä hankausta ja saattaa vaurioitua.

Tarroista ja tarraliimoista osa voi lähteä liuottamalla vedellä tai liuotteella, kuten talousspriillä (esim. Sinol). Tarran liimasta ja pinnasta riippuen saattaa maalia irrota mukana!

Vinkki: Jos tarra on kovassa, öljyä imemättömässä pinnassa, tarraliiman saa pois helposti esim. ruokaöljyllä.

Kun tahroja ei seinä- tai kattopinnoilta saa pesemällä pois ja ne tulevat tavallisen maalin läpi, voit maalata pinnat eristyspohjamaalilla. Maalarinvalkoinen Akrostop sopii ilman pintamaalausta sisäkattoon ja kohteisiin, jotka eivät ole alttiina likaantumiselle. Akrostop peittää nikotiinitahrat, nokitahrat, tussipiirroksiset ja vesivahinkojen jäljet.

Tikkurilan tuotteet pinnan puhdistukseen

Tikkurilan Huoltopesua voidaan käyttää yleispuhdistukseen seoksella jossa on 1 osa Tikkurilan Huoltopesua ja 30 osaa vettä. Tahranpoistoon ja erittäin likaisten pintojen puhdistukseen voidaan käyttää vahvempaa seosta esim 1:1. Tee testi vahvemmalla liuksella huomaamattomaan kohtaan.

Puhdista sauna ja pesutilat Supi Saunapesun (1–2 dl) ja veden (5 l) seoksella riippuen likaisuudesta. Kalkin liuotukseen käytä Saunapesua 1–1,5 dl 10 litraan vettä (eli 10-15 %:inen liuos). Voimakkaalle kalkkisaostumalle ja ruostuneelle pinnalle voi Supi Saunapesua käyttää laimentamattomana. Lauteiden valkaisussa sekoita Supi Saunapesua veteen 1:1 ja anna vaikuttaa n. 15 min. Huom! Huuhte lauteet aina puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen.

Huoltomaalaukseen liittyvänä esikäsittelynä suosittelemme Maalipesua etiketin ohjeiden mukaan. Kokeile ensin Maalipesun vaikutusta (laimennettuna tai laimentamattomana käyttö-tarkoituksen mukaan) pienelle alueelle käsiteltävää pintaa. Laimentamaton Maalipesu puhdistaa ja himmentää pinnan varmistaen uuden maali-kerroksen tarttumisen. Lateksi- tai himmeiden maalipintojen puhdistuksen laimennussuhteeksi suosittelemme 1:10 tai 1:5.

KATOT JA SEINÄT

TILA	PUHDISTUS	HUOLTOMAALAUUS
 <p>Kuivat, kevyttä pesua vaativat tilat, esim. olo-, makuuhuone</p> <p>Pesua vaativat kuivat tilat, esim. keittiö, lastenhuone, eteinen, pyöräkellari</p> <p>Kosteat ja märät tilat, esim. kodinhoituhuone, wc, pesu- ja kylpyhuone, pesutuvat, porrasuoneet</p>	<p>kuiva- tai nihkeäpuhdistus</p> <p>kosteapuhdistus</p> <p>kosteaa- ja märkäpuhdistus</p> <p>kosteaa- ja märkäpuhdistus</p>	<p>Akrostop Siro Himmeä ¹⁾ Paneelikatto Valkoinen ¹⁾ Harmony Joker Lumi Paneeli-Ässä ²⁾</p> <p>Remontti-Ässä Luja pintamaali Kiva kalustelakka ²⁾</p> <p>Luja pintamaali Supi Saunasuoja Supi Arctic</p> <p>Supi Saunasuoja Supi Arctic Supi Saunavaha</p>
 <p>Sauna (löylyhuone)</p>		

¹⁾ vain kattopinnat

²⁾ lakatut pinnat



Kuivapuhdistus = Pinnat puhdistetaan imurilla, harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä.

Nihkeäpuhdistus = Pinnat puhdistetaan nihkeäksi puristetulla pehmeällä pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Tarvittaessa kuivataan siivousliinalla.

Kosteapuhdistus = Pinnat puhdistetaan neutraalilla esim. astianpesuaineliuksella (pH 6 - 8) siivouspyyhettä, pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Tarvittaessa kuivataan siivousliinalla.

Märkäpuhdistus = Likaiset pinnat (rasvainen ja nokinen lika) puhdistetaan käyttäen heikosti emäksistä (pH 8-10) pesuliuosta. Apuvälineenä käytetään siivouspyyhettä, pesumoppia tai sienipesintä. Pesuainetta käytetään runsaasti. Pinta on ehdottomasti huuhdeltava ja kuivattava, koska pintaan jäävä emäs ja kosteus kuluttavat maalia.

Kattoa nihkeä-, kostea tai märkäpyyhittäessä on työ parasta aloittaa ikkunaseinästä pois päin. Pyyhintä suoritetaan valon suuntaisesti tasaisin vedoin. Saman vedon aikana ei pesintä saa nostaa irti pinnasta, koska tällöin syntyy helposti näkyvä raja. Kunkin kaistan pyyhkimisen jälkeen pesin huuhdellaan pesuaineliuksessa. Mikäli katossa on saumoja tai kuvioita, on työskenneltävä niiden suuntaisesti.

Seinäpintoja nihkeä- tai kosteapyyhittäessä on yleensä parasta työskennellä pystysuorin vedoin ylhäältä alas, kun taas likaisten pintojen märkäpesu aloitetaan alarunkasta. Noin metrin korkeuteen työskennellään pystysuorin vedoin ja tämän jälkeen vaakasuorin vedoin aloittaen alhaalta ja edeten ylös kaistoittain. Tämän menettelyn tarkoituksena on, ettei kuivan maalipinnan yli pääse valumaan pesuainenoroja, sillä ne saattavat näkyä vielä pesun jälkeenkin.

Pesussa tulee myös huomioida se, ettei pesuaineliuos saa kuivua pintaan. Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi olisi eduksi, että pesuaineliuos saa vaikuttaa kaikkiin pinnan kohtiin suunnilleen yhtä pitkän ajan. Huuhtelu ja kuivaus tulee suorittaa samassa järjestyksessä kuin pesukin.

LATTIAT

EDELL. KÄSITTELY	PUHDISTUS	HUOLTOKÄSITTELY *)
Maalatut	kuiva-, nihkeä- tai kosteapuhdistus	Permo, Betolux, Betolux Akva
Lakatut	kuiva-, nihkeä- tai kosteapuhdistus	Parketti-Ässä, Unica Super
Epoksimaalatut, -lakatut ja -pinnoitetut	kuiva-, nihkeä- tai märkäpuhdistus	Novopox LP Akvacoat epoksimaali Akvacoat epoksilakka



OVET, IKKUNAT, KIINTEÄT KALUSTEET

EDELL. KÄSITTELY	PUHDISTUS	HUOLTOKÄSITTELY *)
Lakatut	kuiva-, nihkeä- tai kosteapuhdistus	Kiva Kalustelakka
Maalatut, sekä katalyytti maaleilla ja -lakoilla käsitellyt pinnat	kuiva-, nihkeä- tai kosteapuhdistus	Helmi, Maalarin Valkolakka, Kiva Kalustelakka



IRTOKALUSTEET

EDELL. KÄSITTELY	PUHDISTUS	HUOLTOKÄSITTELY *)
Lakatut	kuiva-, nihkeä- tai kosteapuhdistus	Kiva Kalustelakka Unica Super
Maalatut, sekä katalyytti maaleilla ja -lakoilla käsitellyt pinnat	kuiva-, nihkeä- tai kosteapuhdistus	Helmi, Empire, Miranol, Unica Unica Super Kiva Kalustelakka

*) Huom! Muista aina Maalipesu, hionnat yms. esikäsitteilyt kohteen mukaan ennen huoltokäsittelyä!

**MAALILINJA
PALVELEE**

WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSSUUNNITTELU • SUUNNITTELIJAPANKKI • TEKIJÄPANKKI

ARKISIN KLO 8-19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)



TIKKURILA