



## Maalattujen metallipintojen hoito

Maalattun pinnan kuntoa on seurattava vuosittain. Kuntotutkimuksessa on kiinnitettävä huomiota maalattun pinnan kuntoon, ruostumisasteeseen ja vesikaton osalta saumausten tiivyyteen. Maalivaurioiden ilmettyä huoltomaalaus on suoritettava mahdollisimman pian, jotta metallirakenteet eivät vaurioituisi ruostumisen seurauksena.

Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kemikaalin- ja kulutuskestävyytensä noin 1 kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Kuivapuhdistus tehdään harjalla tai pölypyyhkeellä. Nihkeäpuhdistus tapahtuu kostutetulla siivouspyyhkeellä ja neutraalilla pesuliuksella.

Likaiset pinnat (rasvainen ja nokinen lika) puhdistetaan märkäpuhdistuksella käyttäen heikosti emäksistä (pH 8-10) pesuliuosta. Apuvälineenä käytetään siivouspyyhettä tai sienipesintä. Pesuliuosta käytetään niin runsaasti, ettei pesuliuos pääse kuivumaan pintaan ennen huuhtelua. Hiovia pesuaineita ei tulisi käyttää. Tikkurilan Huoltopesun ja veden sekoitusta (1:10) voidaan käyttää puhdistukseen. Tahroihiin ja vaikeampaan likaan

voidaan käyttää vahvempaa seosta (1:1). Kokeile ensin Huoltopesun vaikutusta vahvempana liuoksena huomaamattomaan kohtaan. Pinnat huuhdellaan huolellisesti ja kuivataan.

### Ulkopintojen huoltomaalaus

Metallipintojen huoltomaalausväli on 10-15 vuotta riippuen käytetystä maaliyhdistelmästä ja ympäristöolosuhteista.

Huoltomaalattava pinta voidaan pestä Tikkurilan Panssaripesulla. Käsiteltävältä pinnalta on poistettava ruoste ja heikosti kiinni oleva maali kaapien ja teräsharjaten. Huoltomaalaus suoritetaan pinnoille kohteeseen sopivien Tikkurilan käsittely-yhdistelmien mukaisesti.

Tarkempia ohjeita huoltomaalaustyöstä saat valmistajan tuoteselosteista sekä Tikkurila Oyj:n maalausneuvonnasta, Maalilinjalta 010 860 8600 tai nettiosoitteesta [www.tikkurila.fi](http://www.tikkurila.fi).

**MAALILINJA  
PALVELEE**

[WWW.TIKKURILA.FI](http://WWW.TIKKURILA.FI) • 010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSSUUNNITTELU • TEKIJÄPANKKI

ARKISIN KLO 8-19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)

